

Prosjektperm

Tiltakets navn: NCC	G. nr.:	B. nr.:	Festenr.: / Seksjonsnr.:
Adresse: QUADRATUREN	Postnummer:	Sted:	Dato: 20.03.2007

ANL.NR.313166

Dok. nr.: **8.1**
Side: **1 (1)**

<i>Ansvarlig for kontroll av utførelsen</i>			
Navn: Malerservice Norge AS - Bedri Zymberi Mobil.976 62 141		Dato: 20.03.2007	
Ansv.formann: Hidajet A.		Signatur:	
Rom Nr/ Beskrivelse	Behandling (Strie / Tapet / Belegg / Maling)	Type maling	Kode - farge
Leiligheter-generelt	Tak,grunning med patent farg, helsparkling, maling	Scotte 3 Beckers	0502 Y-50%
Leiligheter-generelt	Tak, sparkling, våtromsmaling	Våtrom Beckers	HVIT
Leiligheter-generelt, Hovedfarge	Vegger helsparkling , maling	Scotte 7 Beckers	0502 Y-50%
Leiligheter-generelt, Kontrastfarge	Vegger, helsparkling , maling	Scotte 7 Beckers	LYS TOSCANA-50%
Leiligheter-generelt Hems	Tak, sparkling, maling	Scotte3 Beckers	HVIT
Leiligheter-generelt Gerikter	Gerikter, sparkling, maling	Synthem 35 Beckers	0502 Y
Koridorer-generelt	Tak, sparkling, maling	Scotte 3 Beckers	0502 Y-50%
Koridorer-generelt	Vegger sparkling , maling	Scotte 7 Beckers	0502 Y-50%
Koridorer-generelt	Vegger sparkling , maling	Scotte 7 Beckers	2502 Y

VEDLIKEHOLD

Renhold:

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker. (herdetid for produktet).

Vask av malte flater:

PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet.

Ved daglig renhold skal temperaturen være <+30 °C.

Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten.

Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

Prosjektperm

Tiltakets navn: NCC	G. nr.:	B. nr.:	Festenr.: / Seksjonsnr.:
Adresse: QUADRATUREN	Postnummer:	Sted:	Dato: 20.03.2007

ANL.NR.313166

REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Produsent:

Backers

Stanseveien 25. 0976 Oslo

Telefon 22 80 32 90

Faks 22 80 32 91

E-mail: butikken.kaldbakken@tikkurila.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold



Scotte 3

Produsent

Beckers	Produktnamn:	Scotte 3
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Sampolymer emulsjon.
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Scotte 3 er en helmatt, vannfortynnbar sampolymer maling uten tilsetninger av organiske løsningsmidler beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en helmatt overflate. Benyttes hovedsakelig til nymaling eller ved ommaling av lateksmalte overflater. Scotte 3 benyttes mye til maling av tak fordi den gir en skjoldfri overflate samt maling av vegger. Den er velegnet til f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, vev og tidligere malte overflater. Fordi Scotte 3 ikke inneholder organiske løsningsmidler og filmdannere, er den meget velegnet til bruk på daghjem, barnehager, sykehus og andre allergiømfintlige miljøer. Den er også meget skånsom sett fra et arbeidsmiljøsynspunkt. Scotte 3 lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Den gir en jevn kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring. Scotte 3 har miljømerket for maling, EU-blomsten. Astma- og Allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under selve påføringen av malingen, men først 4 uker etter avsluttet maling. Vis forsiktighet og sørg for god ventilasjon mens malingen tørker (4 uker).

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høetrykksprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: >2000 sykluser, grad 3.

Reparasjon / skade

Ommaling

Overflater som er malt med lateks-, alkyd- eller oljemaling: Rengjør med Målarvätt. Skyll grundig med vann. Eventuelle blanke overflater mattes ned med et middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene. Overflater som er malt med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Kalkede overflater: Skrap og børst overflaten grundig til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Overflater som er misfargede av nikotin eller vannskade: Ved maling med Scotte 3 kan de misfargede forurensingene trenge gjennom malingen. Dette kan unngås ved å gjøre en isolering med Scotte Isolergrund og ferdigmale med Scotte 3 eller male med Nondrop. Toppstrøk: Ferdigbehandle med Scotte 3. Sparkling og reparasjoner: Benytt Breplasta eller Beckers Väggspackel.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): < 10 mikrog / kvm og time, etter 4 uker.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold



Scotte 7

Produsent

Beckers	Produktnamn:	Scotte 7
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Sampolymer emulsjon.
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Scotte 7 benyttes hovedsakelig til oppholdsrom, kontor osv. Den er velegnet på f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, ved og tidligere malte overflater. Scotte 7 er en matt, vannfortynnbar sampolymer maling uten tilsetning av organiske løsningsmidler. Beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en matt overflate. Den benyttes hovedsakelig til ny- eller ommaling av overflater som tidligere er malt med lateksmaling. Fordi Scotte 7 ikke inneholder organiske løsningsmidler og filmdannere er den meget velegnet til bruk på daghjem, barnehager, sykehus og andre miljøer som er allergiømfintlige. Den er også meget skånsom sett fra et arbeidsmiljøsynspunkt. Scotte 7 lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Den gir en jevn kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring. Scotte 7 har miljømerket for maling, EU-Blomsten. Astma- og Allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under selve påføringen av malingen, men først 4 uker etter avsluttet maling. Vis forsiktighet og sørg for god ventilasjon mens malingen tørker (4 uker).

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høetrykksprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: >2000 sykluser.

Reparasjon / skade

Ommaling

Overflater som er malt med lateks-, alkyd- eller oljemaling: Rengjør med Målartvätt. Skyll grundig med vann. Eventuelle blanke overflater mattes ned med et middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene. Overflater som er malt med alkyd- og oljemaling grunnes med Scotte Grund. Overflater som er malt med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Kalkede overflater: Skrap og børst overflaten grundig til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. Toppstrøk: Ferdigbehandle med Scotte 7. Sparkling og reparasjoner: Benytt Breplasta eller Beckers Veggsparkel.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): < 10 mg / kvm og time, etter 4 uker.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold



Våtrumsgrund

Produsent

Beckers	Produktnamn:	Våtrumsgrund	
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Sampolymer latex.	
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.	FARGE: _____

Bruksområde

Våtrumsgrund brukes til forliming av sugende overflater (fortynnet 1:1 med vann), til liming av vev og grunning av vev. Kan også brukes til grunning av puss, betong, gipsplater samt på tidligere malte overflater. Våtrumsgrund er en vannfortynnbar sampolymer lateksmaling beregnet på grunning av vegger og tak i våtrom, hygienerom, på sykehus osv. Den inngår i malingsystem godkjent av Måleribransjens Våtrumskontroll for våtrom i følge SS 92 36 01. Våtrumsgrund er meget vannbestandig og gir ett tett sperrelag. Har en god hefte- og limingseffekt på vev. Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +10 °C. Ved overmaling med Våtrumstäck på vanlig lateksmaling kan det finnes risiko for oppløsning. En isolering av overflaten med Våtrumsgrund (også fortynnet 1:1 med vann) er tilstrekkelig. For å oppnå godkjente malingsystemer, både Klasse VT og VA, må kun angitt material benyttes.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under +10 °C.

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.

Oppbevaring: Ikke brannfarlig vare. Oppbevares frostfritt.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter 3-6 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: >2000 sykluser, grad 3.

Reparasjon / skade

Ommaling

Sparkling og reparasjoner: Kun Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel kan benyttes. Forbehandling: Overflatene skal være rene og tørre. Før grunning og liming av vev skal sugende overflater forlimes med Resistent Spärrgrund fortynnet med vann i forholdet 1:1. Puss, betong, gipsplater: Utfylling, flekk- og helsparkling skal gjøres med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel. Tidligere malte overflater: Rengjør med Målartvätt. Blanke overflater bør mattes ned ved sliping med et middels grovt slipepapir. Husk at gammel lateksmaling kan oppløses av Våtrumstäck, derfor skal den alltid først grunnes med Våtrumsgrund. Vinyltapeter: Spaltbare vinyltapeter rives ned. På vinyltapeter som ikke lar seg rive ned, fjernes løst materiale og ujevnheter sparkles ut med Breplasta LW eller våtrumssparkel. Rengjør overflaten med rødsprit. Behandling: Ulik klasseinndeling krever ulike malingsystem. Klasse VT (vanntett): Her inngår alltid våtromsvev. Veven limes og grunnes med Våtrumsgrund. Grunningen kan gjøres når limet har satt seg. Beskytt hendene med bomullshansker mot Våtrumsgrund, som ellers kan være vanskelig å vaske bort. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer for ulike vevkvaliteter. Klasse VA (vannavvisende): Grunn med Våtrumsgrund og ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck eller Beckers Väggfärg Halvblank. Det finnes flere godkjente systemer, både med og uten vev.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling):

Avfallshåndtering

Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no

Forvaltning, Drift og Vedlikehold



Våtrumstäck

Produsent

Beckers Produktnamn: Våtrumstäck
Stanseveien 25 Bindemiddel: Akrylat sampolymer lateks.
0976 OSLO Tynningsmiddel: Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Våtrumstäck er en halvblank, vannfortynnbar akrylatsampolymer lateksmaling til vegger og tak i bad- og dusjrom, hygienerom, på sykehus osv. Våtrumstäck inngår i malingsystemer godkjente av malerbransjens våtromskontroll for våtrom, i følge SS 92 36 01. Takket være systemets meget gode vannbestandighet, smussavvisende overflate og porefrihet, er det meget velegnet til bruk i våtrom som et alternativ til fliser og vinylbelegg. Også velegnet til bruk i hygienerom på sykehus og innen nærings-middelindustrien. Systemet oppfyller kravene som stilles i SS 92 36 01, som f.eks. vanntetthet etter riper og skraper (SS 92 36 12), Vanntetthet etter dra- og skyvepåvirkning (SS 92 36 15 og 92 36 16), krav til rengjøring (SS 92 36 14), muggresistens (SS 92 36 13). Ved maling med Våtrumstäck skal man ikke benytte samme rull som tidligere er benyttet til malingen med Våtrumsgrund. Årsaken er at det er meget vanskelig å rengjøre en rull fullstendig som er benyttet til Våtrumsgrund og at små mengder Våtrumsgrund kan misfarge Våtrumstäck. Ved overmaling med Våtrumstäck på vanlig lateksmaling kan det finnes risiko for oppløsning. En isolering av overflaten med Våtrumsgrund (også fortynnet 1:1 med vann) er tilstrekkelig. For å oppnå godkjente malingsystemer, både Klasse VT og VA, må kun angitt materiale benyttes.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under +10 °C.

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.

Oppbevaring: Ikke brannfarlig vare. Oppbevares frostfritt.

Vedlikehold

Normal vask og rengjøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 2 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet..

Overmalingsbar: Etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet. Vent minst en uke før overflaten spyles med vann.

Vaskbarhet: >15 000 sykluser, grad 3

Reparasjon / skade

Ommaling

Forbehandling: Overflatene skal være rene og tørre. Før grunning og liming av vev skal sugende overflater forlimes med Våtrumsgrund fortynnet med vann i forholdet 1:1. Puss, betong, gipsplater: utfylling, flekk- og helsparkling skal gjøres med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel. Tidligere malte overflater: Rengjør med Målarvätt. Blanke overflater bør mattes ned med et middels grovt slipepapir. Merk at gammel lateksmaling kan løses opp av Våtrumstäck, derfor skal den alltid grunnes først med Våtrumsgrund. Vinyltapeter: Spaltbare vinyltapeter rives ned. På vinyltapeter som ikke lar seg rive ned, fjernes løst materiale og ujevnheter sparkles ut. Rengjør overflaten med Rødsprit. Behandling: Ulik klasseinndeling krever ulike malingsystem. Klasse VT (vanntett): Her inngår alltid våtromsvev. Veven limes og grunnes med Våtrumsgrund. Grunningen kan gjøres når limet har satt seg. Beskytt hendene med bomullshansker, malingen kan være vanskelig å vaske bort. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer for ulike vevkvaliteter. Klasse VA (vannavvisende): Grunn med Våtrumsgrund og ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer, både med og uten vev. Sparkling og reparasjoner: Kun Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel kan benyttes

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no